MOSAÏQUES DE CUISINE

Mosaïque Woodstone Grey Block 48

Woodstone Grey Block 48 est une mosaïque décorative, collection Woodstone, finition poli.

MARBRE | INTÉRIEUR | COLLAGE



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D4M378**
EAN Dartank	**3701839326190**
Matériau	**Marbre**
Coloris	**Gris**
Format	**30,5×30,5**
Épaisseur	**7 mm**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Marbre naturel poli ou adouci, aux veinages uniques : blancs lumineux, noirs profonds ou bruns chauds pour salles de bains, crédences et sols intérieurs.

POINTS FORTS

01
Pierre naturelle
Chaque tesselle est unique.

02
Dense
Masse volumique 2690 kg/m³, porosité 0,5 %.

03
Résistant
Résistance à la flexion 16,18 MPa.

04
Sol, mur, escalier
Usage prévu par la déclaration des performances.

05
Hygiène attestée
Attestation d'hygiène d'un institut national de santé publique.

06
Finition au choix
Poli brillant ou mat adouci.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Finition	**Poli**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Joint	**3 mm**
Absorption	**≥ 3,5%**
Élément	**48×17 mm**
Poids	**1,8 kg**

LE MATÉRIAU

Marbre

Mosaïque en marbre naturel, poli ou mat.

Matériau	**Marbre**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Masse volumique	EN 12058	**2690 kg/m³ kg/m³**
Porosité	EN 12058	**0,5 %**
Résistance à la flexion	EN 12058	**16,18 MPa**
Pose au sol	EN 12058	**Oui (sol, mur, escalier)**

DOCUMENTS TECHNIQUES

DoP
Déclaration des performances
EN 12058 · 2020
Sur demande

PZH
Attestation d'hygiène
2023
Sur demande

MISE EN ŒUVRE

POSEUR	SUPPORT	PRIMAIRE	LOT
Pose à confier à un professionnel qualifié, selon les règles de l'art.	Sec, plan, propre, dégraissé et non poussiéreux.	Appliquer un primaire au rouleau ou à la brosse ; en pièce très humide, utiliser un primaire d'étanchéité.	Commander la surface d'une même pièce dans un seul lot et vérifier qualité, format et teinte avant la pose.

Mise en œuvre

1. **1** Couper à la meuleuse avec disque diamant ; percer au foret diamant pour pierre. Calepiner pour limiter les coupes.
2. **2** Coller au mortier-colle ciment blanc, souple et à prise rapide, adapté à la pierre naturelle.
3. **3** Étaler la colle à la spatule crantée (épaisseur selon le fabricant de colle) en sillons parallèles ; poser sur colle fraîche en pressant uniformément. Pas de collage par plots.
4. **4** Ne pas poser bord à bord : appliquer les plaques contre le mur, presser et les séparer par des croisillons.
5. **5** Traiter angles, jonctions mur/sol et traversées (robinetterie) avec un joint souple (silicone, polymère) ou un profilé ; respecter les joints de dilatation du support et prévoir des profilés de dilatation sur grandes surfaces.
6. **6** Pour les joints souples, utiliser uniquement un silicone spécial pierre naturelle.
7. **7** Retirer toute colle de la surface, des outils et des mains ; aucun résidu ne doit rester sur la mosaïque. Ne pas solliciter pendant 24 h.
8. **8** Avant de jointoyer (au plus tôt 24 h après collage), imprégner la pierre selon la notice de l'imprégnant ; tester le joint sur une petite zone, les teintes intenses pouvant colorer la pierre.
9. **9** Utiliser un joint pour mosaïque de pierre ; les plaques posées sans joint doivent aussi être jointoyées. Raclette caoutchouc, finition affleurante ou en retrait au chiffon humide.
10. **10** Nettoyer la surface à l'éponge propre et humide. Ne pas solliciter pendant 24 h.

ENTRETIEN

Entretien

Imprégnation	**Protéger régulièrement avec un imprégnant respirant qui limite l'absorption d'humidité et de salissures.**
Nettoyage	**Produits adaptés au type de pierre ; jamais de chlore ni d'acide. Taches grasses : nettoyant alcalin. Ne pas laisser d'eau, de fruits ou de graisse sur la pierre.**
Effet pierre mouillée	**Imprégnant « effet mouillé » réservé aux pierres mates, jamais aux pierres polies.**

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Gris

> **AVERTISSEMENT**
>
> Matériau naturel : veinage, teinte et dimensions varient d'une plaque à l'autre ; ces variations font le caractère de la pierre.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.